



C.T.S. S.R.L.
VIA PIAVE, 20/22 - 36077 **ALTAVILLA VICENTINA (VICENZA)**
TEL. +39 0444 349088 (4 linee r.a.) - FAX +39 0444 349039
www.ctseurope.com - E-mail: cts.italia@ctseurope.com - P. IVA IT02443840240



FILIALI:
VIA G. FANTOLI, 26 - 00149 **ROMA** - TEL. 06 55301779 (2 linee r.a.) - FAX 06 5592891
VIA L. GORDIGIANI, 54 int. A1-A2 - 50127 **FIRENZE** - TEL. 055 3245014 (2 linee r.a.) - FAX 055 3245078
VIA B. CROCE, 129 - 80026 **CASORIA (NA)** - TEL. 081 5846604 (2 linee r.a.) - FAX 081 5844805
VIA POPOLI, 15 - 06039 S. MARIA IN VALLE - **TREVI (PG)** - TEL. 0742 381027 - FAX 0742 386413
VIA A. F. STELLA, 5 - 20125 **MILANO** - TEL. 02 67493225 (2 linee r.a.) - FAX 02 67493233
VIA A. GRAMSCI, 3/A - 95030 **GRAVINA DI CATANIA (CT)** - TEL. 095 7441565 - FAX 095 7442954

FLUOLINE CP

(ex FLUORMET CP)

CONSOLIDANTE PROTETTIVO A BASE DI FLUOROELASTOMERI E POLIMERI ACRILICI

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto:	liquido
Colore:	trasparente
Tempo di essiccazione:	ca. 10 ore (a 23° C)
Peso specifico:	0,81 ± 0,03 kg/lit (ASTM D 792)

DESCRIZIONE

FLUOLINE CP è un consolidante protettivo pronto all'uso a base di fluoroelastomeri e polimeri acrilici in acetone.

SETTORI D'IMPIEGO

FLUOLINE CP può essere utilizzato per il preconsolidamento, il consolidamento e la protezione di elementi architettonici.

VANTAGGI

- Ottimo potere protettivo consolidante.
- Facilità di applicazione.
- Completa reversibilità in acetone.
- Inerzia chimica ed elevata resistenza agli agenti atmosferici.
- Assenza di variazioni cromatiche dei materiali trattati

MODALITÀ D'USO

FLUOLINE CP è pronto all'uso. Si applica a pennello, per immersione, per colata, a tampone, a spruzzo con attrezzature airless, su supporti puliti ed asciutti.

Per determinare la quantità di prodotto da applicare per ottenere il desiderato effetto protettivo-consolidante si consiglia di effettuare prove preliminari in situ e/o in laboratorio.

Non applicare con temperature inferiori ai 5° C.

Al fine di ottenere un ottimo risultato di consolidamento su pietre/marmi compatti, senza venir meno l'aspetto estetico, si proceda all'applicazione del **FLUOLINE CP** mediante pistola

a spruzzo airless ed immediatamente di seguito tamponare con panno di cotone inumidito di consolidante (**FLUOLINE CP**). Questo permetterà di ottenere un ottimo risultato sia di consolidamento/protezione che estetico (nessun film di superficie).

CONFEZIONI

FLUOLINE CP è disponibile in confezioni da:
1 - 5 - 25 lt.

STOCCAGGIO

12 mesi in recipienti originali ermeticamente chiusi a temperatura di circa 20° C.

SPECIFICHE PER CAPITOLATO D'APPALTO

Prodotto consolidante/protettivo pronto all'uso a base di fluoroelastomeri e polimeri acrilici in acetone, reversibile, resistente ai raggi UV. Non altera il cromatismo degli elementi lapidei su cui viene applicato.

REFERENZE

"The decay of marly-limestones: individuation of the products for their conservation" V. Passarello, M. Camaiti, R. Canova, F. Fratini. *"Art et Chimie - Les polymères"*, Paris, October, 15-16, 2002.

"New polymeric nanocomposites for improving the protective and consolidating efficiency on tuff stone" L.D'ariento, P.Scarfato, L. Incarnato; *Journal of Cultural Heritage* 9 (2008), 253-260

Le indicazioni ed i dati riportati nel presente opuscolo sono basati sulle nostre attuali esperienze, su prove di laboratorio e su corretta applicazione.

Queste informazioni non devono in alcun caso sostituirsi alle prove preliminari che è indispensabile effettuare per accertarsi dell'idoneità del prodotto ad ogni caso determinato.

La C.T.S. S.r.l. garantisce la qualità costante del prodotto ma non risponde di eventuali danni causati da un uso non corretto del materiale. Inoltre, può variare in qualsiasi momento i componenti e le confezioni senza obbligo di comunicazione alcuna.